

**AKO**<sup>®</sup> KLEB 2,5 + KLEB 4,5 · ADHESIVE 2.5 + ADHESIVE 4.5



**Hochwertige Dämmunterlage** mit einseitig klebender Haftbeschichtung, kann im Klebe- oder Spannverfahren unter Teppichböden verlegt werden.  
**Insulation underlay**, suitable for the stretching or gluing of wall-to-wall carpets, coated with an acrylic adhesive on one side protected by a removable film.

- » **Einseitige Haftbeschichtung zur einfachen und schnellen Verlegung**  
Adhesive on one side for the easy and quick laying
- » **Sehr hoher Gehkomfort**  
Very high walking comfort
- » **Sehr gute Trittschalldämmung und hervorragende Isolierung**  
Excellent impact sound and thermal insulation
- » **Erhöht die Lebensdauer Ihres Teppichbodens**  
Prolongs the durability of your carpet

AK2325

**A. Kolckmann GmbH**  
Obere Schlosstraße 140  
73553 Alfdorf (Germany)  
Telefon +49 (0)7172 304-0  
Telefax +49 (0)7172 304-99  
ako@kolckmann.de  
www.kolckmann.de



Wir stehen auf Sicherheit  
We believe in safety

KLEB 2,5 + KLEB 4,5

ADHESIVE 2.5 + ADHESIVE 4.5


<b>Farbe, Struktur</b> schwarz, vollflächig	<b>Colour, Texture</b> black, plain
<b>Rollenware</b> Länge: 30 m Breite: 80 cm	<b>Rolls</b> Length: 30 m Width: 80 cm
<b>Zusammensetzung</b> PES/Glasgarn Gewebe beidseitig beschichtet mit spezieller PVC-Paste sowie einseitig beschichtet mit Haftmittel auf Acrylat-Basis und einseitige PE-Abdeckfolie.	<b>Structure</b> PES/glass fibre yarn coated on both sides with a special PVC-foam additionally coated with an acrylic adhesive on one side protected by PE-film.
<b>Stärke</b> ca. 2,5 mm                      ca. 4,5 mm	<b>Thickness</b> approx. 2.5 mm                      approx. 4.5 mm
<b>Trittschallschutz</b> 19 db                      29 db	<b>Sound insulation</b> 19 db                      29 db
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b> 1/λ = 0,05 m² K/W                      1/λ = 0,09 m² K/W	<b>Improved insulation</b> 1/λ = 0.05 m² K/W                      1/λ = 0.09 m² K/W

**VERLEGEHINWEIS**


- » Bei Versiegelungen mit Wasserlacken empfehlen wir vor dem Auflegen der Unterlage eine Aushärtungszeit der Versiegelung von mindestens 3 Monaten.
- » Nur geeignet bei lösemittelfreien Öl- und Wachsversiegelungen.
- » Bei Nässe keine Haft- und keine Antirutschwirkung!

**BEISPIELE FÜR DIE VERLEGUNG**

» Räume bis ca. 15 m²



» Räume über ca. 15 m²




**INSTRUCTION**


- » If the flooring is treated with water-based lacquers, allow at least 3 months full drying time before using this product.
- » Only suitable on floorings treated with solvent-free sealants.
- » No adhesion when wet!

**EXAMPLES FOR THE LAYING**

Rooms up to approx. 15 m²



Rooms over 15 m²



**A. Kolckmann GmbH**  
 Obere Schlossstraße 140  
 73553 Alfdorf (Germany)  
 Telefon +49 (0)7172 304-0  
 Telefax +49 (0)7172 304-99  
 ako@kolckmann.de  
 www.kolckmann.de

